Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:56

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/topnik-lutowniczy-ac-81n-aktywny-100ml-p-7405.html



Topnik Lutowniczy AC 81/N (aktywny) 100ml

Cena	**50,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**Topnik Lutowniczy AC 81/N**
Producent	**AG Termopasty**

Opis produktu

Topnik Lutowniczy AC 81/N (aktywny) 100ml



Opis:
Bezkalafoniowy, ciekły, wysokoaktywny topnik typu 2.1.2/3 A jest wodnym roztworem związków organicznych. Przeznaczony do nakładania ciekłego stopu Sn60/Pb na płytki drukowane w cynowarkach rolkowych (rolltinner).

Opakowanie 100ml

Charakterystyka fizykochemiczna:

- wygląd: przeźroczysta ciecz
- zapach: łagodny glicerynowy
- rozpuszczalność w wodzie: całkowita
- temperatura wrzenia: 97-105°C
- aktywność metodą statyczną w tem. 250°C
- pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 270 mm^2
- zawartość halogenków: 1,15 %
- PH (1% roztwór wodny): 2
- zawartość substancji nielotnych:12 %
- gęstość w temp. 20°C: 1,03 g/cm3

Instrukcja użytkowania (Stosowanie) :

Topnik nanosić na płytki drukowane przez nawalcowanie, falą topnika lub za pomocą pędzla. Pozostałości topnika są korozyjne i bezpośrednio po cynowaniu należy usuwać je dokładnie ciepła wodą (o temp.ok. 50 a następnie zimną wodą, stosując metodę zanurzeniową lub natrysk.